


## SPECIFICATIONS (TEKNİK ÖZELLİKLER)

DEFINITIONS (TANIMLAMALAR)	STANDARDS - VALUES (STANDARTLAR - DEĞERLER)
Chromelayer (Krom Kaplama)	$\varnothing < 20$ mm      14 $\mu$ m Min. <input type="checkbox"/>
	$\varnothing > 20$ mm      20 $\mu$ m Min. <input type="checkbox"/>
	$\varnothing < 20$ mm      2X14 $\mu$ m Min. <input type="checkbox"/>
	$\varnothing > 20$ mm      2X20 $\mu$ m Min. <input type="checkbox"/>
	$\varnothing > 20$ mm      50 $\mu$ m Min <input type="checkbox"/>
Chromelayer hardness HRC (Krom Kaplama Sertliği HRC)	66-69 (HV 0,1 / HV 850-1000)
Roughness Ra (Yüzey Prüzülülüğü Ra )	Ra < 0,2 $\mu$ m
Surface Roughness Rt (Yüzey Prüzülülüğü Rt )	Rt < 3 $\mu$ m Max
Tolerance (Tolerans)	According to ISO f7
Out of Roundness (Ovalite)	Within 1/2 of ISO tolerance field
Steel Grades (Çelik Kalitesi)	CK 45 <input type="checkbox"/> 42MnV7 <input type="checkbox"/>
	18MnV5 <input type="checkbox"/> 45MnV1 <input type="checkbox"/>
	20MnV6 <input type="checkbox"/> 38MnVS6 <input type="checkbox"/>
	42CrMo4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Induction Hardening (Isıl İşlem)	CK 45/50 <input type="checkbox"/> 20MnV6 <input type="checkbox"/>
	45MnV1 <input type="checkbox"/> 38MnVS6 <input type="checkbox"/>
	42CrMo4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Straightness (Doğrusallık)	Better than 0,5 / 2000 m
Obtaining a high rating according to ISO 10.289	rating 10
According to ISO 9227 (ISO 9227'ye göre)	200 hours <input type="checkbox"/>
	500 hours <input type="checkbox"/>
	1000 hours <input type="checkbox"/>
Piece (Adet)	
Lenght (Uzunluk)	Standart 6000 mm <input type="checkbox"/>
	Special Lenght ..... mm <input type="checkbox"/>

Document Number (Doküman Numarası)		<b>APPROVAL</b>
Date (Tarih)		
Design (Tasarım)		
Control (Kontrol)		
Revision No (Revizyon No)		
 <b>TÜREV ÇELİK</b> Mustafa Kemal Mahallesi 2079.Cadde NO:2B / 23 Via Green İş Merkezi Çankaya / Ankara / Türkiye		